ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH TM-4 SAE 75W-85

Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло API GL-4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH TM-4 SAE 75W-85 – всесезонное синтетическое трансмиссионное масло высокого качества для механических коробок передач легковых и грузовых автомобилей.

Масло производится с использованием современных гидросинтетических базовых компонентов и высокоэффективного пакета присадок, улучшающих эксплуатационные свойства масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH TM-4 SAE 75W-85** разработано для механических коробок передач мобильной техники, в том числе легковых и грузовых автомобилей отечественных и зарубежных производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противозадирные и противоизносные свойства
- Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок
- Высокие антикоррозионные и антипенные свойства
- Отличная термоокислительная стабильность
- Отличные вязкостно-температурные свойства в широком интервале температур окружающей среды
- Плавное переключение передач в зимний период

Наименование продукта при заказе:
Масло ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH TM-4 SAE 75W-85, СТО 79345251-082-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH TM-4 SAE 75W-85
Плотность при 15 °С, кг/м^3	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 / ASTM D1298	853,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445 / ГОСТ Р 53708	12,99
Динамическая вязкость при -40 °С, мПа·с	ГОСТ 1929 (метод А), 8.2 / ASTM D2983	28 511
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	205
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-38
Трибологические характеристики: -индекс задира, Н -нагрузка сваривания, Н -диаметр пятна износа (392 Н), мм	ГОСТ 9490	 412 2 195 0,48
Склонность к пенообразованию / стабильность пены -при 24 °С, мл -при 94 °С, мл, -при 24 °С после теста при 94 °С, мл	ASTM D892	 0/0 0/0 0/0

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.6
Телефон:(495) 627-40-20
Факс:(495) 981-76-84
www.lukoil-masla.ru

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: