

ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 131 НТ

Смазка резьбовая

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 131 НТ – специальная резьбовая смазка, предназначенная для уплотнения и герметизации всех типов резьбы труб нефтегазового сортамента. Подходит для труб обычного и хладостойкого типа исполнения, подвергаемых многократному свинчиванию и развинчиванию. Работоспособна при температуре от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Не содержит металлические наполнители.

Смазка ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 131 НТ состоит из смеси высококачественных нефтяных масел, загущенных литиевым мылом, содержит антиокислительные и антикоррозионные присадки, твердые смазочные вещества – порошки фторопласта и графита.

Благодаря своему составу смазка ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 131 НТ обладает отличными противоизносными и противозадирными характеристиками, обеспечивает надежную герметизацию труб и защиту резьбовых соединений от H_2S и CO_2 .



<p>ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает высокую противозадирную, противоизносную и антикоррозионную защиту • Защищает резьбовые соединения при хранении и эксплуатации • Обеспечивает уплотнение и герметизацию • Увеличивает срок эксплуатации резьбы • Защищает от воздействия H_2S и CO_2 	<p>СОСТАВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Смесь нефтяных масел • Литиевое мыло • Пакет присадок • Твердые смазочные вещества: фторпласт, графит
<p>УЗЕЛ ПРИМЕНЕНИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Резьбовые соединения 	<p>ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обсадные трубы • Насосно-компрессорные трубы • Бурильные трубы

ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 131 НТ. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 08/20

Продукт производится по СТО 65561488-069-2016

Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 131 НТ

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
	Внешний вид		Масса черного цвета
	Диапазон рабочих температур	°С	-50... +200
DIN 51818	Класс консистенции по NLGI		1
ASTM D217	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	320–350
ISO 13678	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков) при -18 °С, не менее	мм/10	200
ГОСТ 6793	Температура каплепадения, не ниже	°С	138
ISO 13678	Испарение после 24 часовой выдержки при 100 °С, не более	%	2,0
ISO 13678	Выделение масла после 24 часовой выдержки при 100 °С, не более	%	5,0
ISO 13678	Нанесение кистью при -18 °С		Наносится
ISO 13678	Нанесение шпателем при -40 °С		Наносится
ISO 13678	Адгезия после 12 часовой выдержки при 66 °С, не более	%	1
ASTM D4048	Степень коррозии на медной пластине		1a
ISO 13678	Водное выщелачивание, потери в весе в течение 2 ч при 66 °С, не более	%	5

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем. Перед нанесением смазку необходимо тщательно перемешать.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт относится к умеренно опасным материалам и по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использовании продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com

ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 131 НТ. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 08/20

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.