

ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС АРКТИК OG 900 HD

Специальная низкотемпературная смазка для зубчатых передач и карьерного оборудования, удовлетворяющая требованиям P&H 520

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС АРКТИК OG 900 HD – высококачественная специальная жидкая смазка для открытых зубчатых передач экскаваторов и драглайнов, созданная на основе высоковязкого высокоадгезионного масла и твердых смазочных веществ; удовлетворяет требованиям производителей оборудования P&H 520, вер.00, 3-97.

Смазка ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС АРКТИК OG 900 HD работоспособна и может прокачиваться в централизованных системах смазки при температурах от -50°C до -20°C . Продукт обеспечивает надежное смазывание, устойчив к экстремальным нагрузкам, обладает отличной стабильностью структуры при хранении и эксплуатации.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Удовлетворяет требованиям P&H 520
- Высокая нагрузочная способность
- Превосходные низкотемпературные характеристики
- Высокая адгезия
- Отличная прокачиваемость

СОСТАВ:

- Высоковязкое масло
- Пакет присадок: антиокислительные, антикоррозионные, адгезионные присадки
- Твердые смазочные вещества

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:

- Открытые зубчатые передачи
- Направляющие
- Цепи
- Тросы

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Открытые зубчатые передачи, рукояти ковшей и втулки экскаваторов и драглайнов
- Централизованные системы смазки карьерной и горнодобывающей техники

ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС АРКТИК OG 900 HD. Выпуск 10/23, заменяет выпуск 12/21

Продукт производится по СТО 65561488-057-2016

Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС АРКТИК OG 900 HD

Стандарт	Показатель	Ед. изм	Значение
	Цвет		Черный
	Диапазон рабочих температур	°С	-50 ... -20
DIN 51818	Класс консистенции по NLGI		Густая жидкость
ASTM D92	Температура вспышки в открытом тигле	°С	>170
ГОСТ 26581	Эффективная вязкость при -50 °С	Па*с	285
ASTM D2596	Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) при 25 °С	Н кгс	6080 620
ASTM D2266	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,4
ГОСТ 9.080	Коррозионное воздействие на сталь		Выдерживает
ГОСТ 9.080	Коррозионное воздействие на медь		Выдерживает

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься через централизованную систему смазывания, а также распылением.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использовании продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com

ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС АРКТИК OG 900 HD. Выпуск 10/23, заменяет выпуск 12/21

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.